



NEW WIND SRL

STABILIMENTO: VIA DELL'EDILIZIA SN - Z.I. - 72017 OSTUNI (BR)
 P.IVA. 01775860743 N° REA 99991/BR N° REG.IMPRESA 01775860743
 Tel. +39/0831/305985 Fax. +39/0831/306776

www.new-wind.it - info@new-wind.it

SCHEDA TECNICA						
CLIENTE			PROVA PRODUZIONE			
N° ORD:			P.O. DIR N° 002/2010			
Condizioni di prova : URL %		TIPO : EMV 40 N VITAMINIC				
Caratteristiche fisiche / meccaniche	Norme	Unità di misura	LOTTO 25.07	BLOCCO		
1	Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m³			
2	Sforzo in compressione CV40 (MET A)	UNI EN ISO 3386-1	KPa	H: 5 CM		
	Portanza al 25%		kPa	1,20	1,91	
3	Determinazione della durezza 25%	UNI EN ISO 2439	N	38,30		
5	Determinazione della durezza 40%	UNI EN ISO 2439	N	47,83		
5	Determinazione della durezza 65%	UNI EN ISO 2439	N	70,75		
6	SAG FACTOR		>2	1,85		
DIMENSIONI PROVINI		40X40X5	CM			
DIMENSIONI PROVINI		10X10X5	CM	EMV 40 N VITAMINIC		
RAPPORTO LAVORO :			COLORE	ARANCIO	D.TA' = G/L	R.
PROD			LOTTO	25.07	BLOCCO	
TEMPERATURA ESTERNA		20 °C				
UMIDITA'		45 %				
SCHEDA N°		2013.07.26				

note :